

		规格书		RoHS COMPLIANT	
产品型号	CSMRH127-680M		客户料号		
产品名称	贴片屏蔽电感		日期	2023/06/21	

客户名称 : _____

客户料号 : _____

客户描述 : _____

料号 : CSMRH127-680M

修订编号 : 2023621Wed92510

日期 : 2023/06/21

备注 : STANDARD

供应商承认					
制样	制作	测试	审核	核准	华锐达工程部 电子章
黄成宏	杨澜	杨澜	阮星	胡林立	
签章					
客户承认					
采购	工程		品质		

深 圳 市 华 锐 达 电 子 有 限 公 司

官网: www.coil-rida.com 电话: 0755-29485625

传真: 0755-29485623 邮箱: coilrida@coil-rida.com.cn


地址: 中国广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区金凯进工业区B栋2楼

TS16949 证书号: 0358772 ISO9001 证书号: 17422Q21592R0S


		规格书		RoHS COMPLIANT	
产品型号		CSMRH127-680M		客户料号	
产品名称		贴片屏蔽电感		日期	
				2023/06/21	
变更记录					
变更次数	更改项目	更改前的内容	更改后的内容	更改日期	
客户确认		审核	制表	制样	
		阮星	杨澜	黄成宏	

华锐达® COIL-RIDA 规格书 RoHS COMPLIANT			
产品型号	CSMRH127-680M	客户料号	
产品名称	贴片屏蔽电感	日期	2023/06/21


◆ 外形尺寸(mm):



◆ 焊盘尺寸(mm):



	A	B	C	D	E	XXX
尺寸 (mm)	12.0±0.4	12.0±0.4	7.5±0.3	1.8±0.2	4.90±0.2	680



◆ 线路图

◆ 绕阻表:

绕组.	开始-结束	导线规格(mm)
N1	S--F	UEW-2 Φ0.4mm*1P
圈数(TS)	磁带层	绕组模式
30.5		密 绕

◆ 编号系统:

CSMRH 127 - 680 M
1 2 5 6

1. 华锐达产品料号名称
2. 产品型号
3. B 表示塑胶 BASE; C 表示共模
4. 表示双线; 空白为单线
5. 表示感值, 1.0μH:1R0 10μH:100 100μH:101 1000μH:102
6. 表示产品的公差范围 K=±10% M=±20% N=±30%

客户确认	审核	制表	制样
	阮星	杨澜	黄成宏



规格书

**RoHS
COMPLIANT**


产品型号	CSMRH127-680M	客户料号	
产品名称	贴片屏蔽电感	日期	2023/06/21

◆ 电特性要求

型号	@ 25 ± 5℃ 环境温度			DCR @ 25℃ (mΩ) Typical	DCR @ 25℃ (mΩ) Max
	INDUCTANCE 100KHz, 0.25V	Typical Heat Rating DC Current (A) (Irms)	Typical Saturation DC Current (A) (Isat)		
	Lo (μH)				
CSMRH127-680M	68 ± 20%	2.9	3.0	95.2	123.7

- ❖ 测试设备: Inductance\RDC---LCR-106X\CH502BC or equivalent, Isat\Irms--- Microtest TH2829C+TH1778A & SH-8XL or equivalent.
- ❖ 额定电流: Isat 或 Irms, 以较小者为准
- ❖ 饱和电流: 指使电感量比初始值下降 30%的电流值.
- ❖ 温升电流: 指使电感器表面温度上升 40℃的电流值 (参考周围环境温度 25℃)。
- ❖ 工作温度范围: -40 °C to +125 °C (包括自加热)

◆ 材料表



	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER OF THE MATERIAL	UL ON.
1	CORE	DR9.85*9.85 B:6.2 F:7.0 RI12.2*6.7*12.8 HT	ZHONGSHAN LB TECHNOLOGY CO., Ltd	/
2	WIRE	POLYURETHANE COPPER WIRE P180	HANGZHOU YISLINE CO., LTD	E258243
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN MAGNETIC POWDER	HUIZHOU QIFU NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD	/
4	MARKING	K658	DONGGUAN CITY AIHUI MACHINERY CO.,Ltd	/
5	TERMINAL	铜镀锡	DONGGUAN HUI GAO HARDWARE CO.,LTD	/
6	SOLDER	107H	DONGGUAN CITY THOUSAND IALAND METAL FOIL CO., LTD	/



规格书


**RoHS
COMPLIANT**

产品型号	CSMRH127-680M	客户料号	
产品名称	贴片屏蔽电感	日期	2023/06/21

◆ 特性测试数据

SPEC NO.	Lo(μH)	DCR Max(m Ω)	Isat 3.0 (A)		A(mm)	B(mm)	C(mm)	
			L0A	LBIAS ΔL/L				
	68±20%	123.7			≤30%	12.0±0.4	12.0±0.4	7.5±0.3
1	61.6	95.2	60.8	51.7	14.96%	12.0	12.1	7.38
2	62.7	95.4	61.0	51.8	15.08%	12.3	12.2	7.38
3	63.1	95.8	63.5	52.8	16.85%	12.1	12.0	7.37
4	67.3	95.3	61.8	50.7	17.96%	12.1	12.2	7.43
5	64.4	94.4	60.7	50.8	16.31%	12.2	12.1	7.39
X	63.82	95.22	61.56	51.56	0.16232	12.14	12.12	7.39
R	5.7	1.4	2.8	2.1	3	0.3	0.2	0.06

◆ 性能曲线



客户确认	审核	制表	制样
	阮星	杨澜	黄成宏



规格书

**RoHS
COMPLIANT**

产品型号	CSMRH127-680M	客户料号	
产品名称	贴片屏蔽电感	日期	2023/06/21

测试项目	测试结果	测试条件/测试方法
◆ 电气性能试验		
L	标准的电气特性	LCR-106X
DCR		CH502BC
额定电流		指给电感通过最大额定电流时，电感量最大下降 30%，温度上升，但不能温升不能高于 40℃
温升测试	40℃ MAX (Δt)	1. 应用允许通过的直流电流 0.5 小时 2. 在产品表面用温度数码表管测量
过载测试	没有明显的损害	应用额定直流的 1.5 倍于电感，持续 5 分钟
焊锡耐热性	1. 电感没有电器和机器的损伤	预热：150℃ 60 秒 锡：（9930） 焊接温度：260 ± 5℃ 流量：普通 焊接时间：10 ± 0.5 秒
振动试验（低频）	2. 电感量变化不大于 10%	1、振幅：1.5 毫米 2、频率：10 - 55 - 10HZ / 1 分钟 3、方向：十，Y，Z 轴 4、期限：2 小时/十，Y，Z 轴
冲击测试		将电感从 3CM~1M 的高度 10~5 次自然掉落至木地板
可焊性测试	可焊接面超过 90%	当电感在 245 ± 5℃ 的温度持续 5 秒，与测试板焊盘溶合后
成分粘附（推力测试）	1.0Kg Min	设备应通过回流焊工艺焊接（245 ± 5℃，持续 10 秒）到镀锡铜基板。将推拉力应用于产品侧面，产品需承受持续增加的推力，但是要求产品底部焊盘不脱离测试板




规格书

RoHS
COMPLIANT

产品型号	CSMRH127-680M	客户料号	
产品名称	贴片屏蔽电感	日期	2023/06/21


测试项目	测试结果	测试条件/测试方法
◆ 电气性能试验		
成分粘附（拉力测试）	1.0Kg Min	1. 在产品底部焊锡处开眼并插入 10CM 金属丝， 2. 持续加大产品承受的拉力，产品底部焊盘不应与测试板分离
强度测试	此项测试未损害产品材质	焊接一个产品在测试板上，弯曲测试板 2MM 并折回
耐溶剂试验	产品未变形，外观没有明显损伤	电感在酒精中浸泡 6 分钟，(印字不在此规范内)
温度特性	1. 外观：无损伤 2. 感量：在初始值的 10% 范围内 3. 电感器是在室温下储存 2 小时后进行测试	60℃ ± 2℃ / 96 ± 2 小时
湿度测试		湿度：90-95%RH
低温工作		1. 温度：- 40℃ ± 2℃ 2. 时间：96 ± 2 HOURS
热冲击测试		1. -40 ± 5℃ FOR 30 分钟 S. +125 ± 5℃ FOR 30 分钟. 2. 总计：10 周期
高温工作		1. 外加电流：最大额定电流 2. 温度：125℃ ± 2℃ 3. 时间：96 ± 2 HOURS
高温负载寿命试验	电感没有短路或者开路现象出现	1. 温度：125 ± 2℃ 2. 时间：500 ± 12 HOURS 3. 负载：允许的最大额定电流
湿度负荷寿命试验		1. 温度 60 ± 2℃ 2. 湿度：90-95% 3. 时间：500 ± 12 HOURS 4. 负载：允许的最大额定电流

◆ 红外反射剖面



Temperature and humidity . After that , no mechanical and electrical defect should be found .


◆ 包装规格:(Unit:mm)



型号	载带尺寸						卷盘尺寸					数量
	W	AO	BO	KO	D	P	A	B	C	G	T	
CSMRH127	24	12.7	12.7	8.3	1.5	16.0	330	100	13	16.5	20	500

		规格书		RoHS COMPLIANT	
产品型号	CSMRH127-680M	客户料号			
产品名称	贴片屏蔽电感	日期		2023/06/21	

◆ 包装数量：



项目	数量(PCS)	尺寸(mm)
Reel(盘)	500	13"
Inner box(内箱)	1000	340*340*65
Out box(外箱)	2000/3000	360*360*220

◆ 注意事项：

- 1、产品为电磁产品，本身没有磁性，要避免与有磁性的产品长期接触，容易导致产品磁化
- 2、产品均为无铅产品，不可与非环保产品长期接触
- 3、产品为磁粉心高温粘合剂，易碎！不可摔、压，搬运时请小心轻放，避免产品破裂
- 4、产品浸水后，请待完全风干后再使用，避免出现产品电气性能不良
- 5、产品工作时本身温度若高于 100 度，请停止持续使用
- 6、产品易损坏，请勿用尖锐或者硬物摩擦产品，避免损坏产品导致产品破损短路
- 7、产品储存环境需干燥通风的地方，避免阳光直晒，避免潮湿，保持产品密封，湿度不能超过 65%
- 8、产品放置时间不宜太长，如储存环境不佳，则产品储存最好不超过 6 个月，若储存环境优越，则产品储存时间最好不超过 10 个月，库存太久容易导致产品可焊接性退化
- 9、产品备品率为 0.3%
- 10、产品为卷带包装，胶盘载带易燃，请勿高温烘烤胶盘